

Creteo[®] Repair CC 170


Protecție anticorozivă

Domenii de utilizare: Material de calitate superioară pentru protecția anticorozivă a armăturilor împreună cu produsele CreteoRepair. Poate fi utilizat cu toate produsele certificate pe bază de ciment pentru recondiționarea suprafețelor de beton.

Compoziție:

- Ciment
- Modificat sintetic
- Monocomponent
- Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării

Punere în operă:



Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5° C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul: Armătura trebuie să fie curată, fără rugină, mortar, praf și alte materiale dăunătoare ce pot reduce aderența sau favoriza coroziunea. Toată armătura expusă trebuie curățată în mod egal, în afară când aceasta ar compromite siguranța. Armătura trebuie curățată în așa fel încât să nu fie deteriorat sau poluat betonul din apropiere. În cazul în care armătura expusă vine în contact cu materiale corozive, această zonă afectată trebuie curățată cu apă sub presiune de maxim 18 Mpa. Armătura trebuie să aibă un grad de curățare Sa2 sau St3.

Pregătire: CC 170 se amestecă cu malaxorul electric cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice pentru obținerea unei mase omogene, timp de cca. 2 minute.


Punere în operă: Materialul din ambalaje deja deschise nu se amestecă cu material proaspăt. Armătura se pensulează cu 2 straturi CreteoRepair CC 170, în așa fel încât să fie realizat un strat de 2 mm. Timp de așteptare între straturi 20 minute. După aplicarea ultimului strat trebuie respectat timpul de uscare de cca. 48 de ore.

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Informații ambalaj: În găleți de plastic reciclabile.

Valabilitate / depozitare: În spații uscate pe paleți de lemn. Depozitare / Valabilitate: 6 luni. Conținut redus de crom conform EG 1907 / 2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă.

Date tehnice:

Număr articol	143512
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/EH
Randament	ca. 10,0 ltr./EH
Granulație	0- 0,1 mm
Certificare	• Certificat de Hartl Ges.m.b.H conform EN 1504 - 7
Grosime strat	≥ 2 mm
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kgK
Monitorizare	Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu și garantează o compoziție neschimbată.
Necesar apă de malaxare	ca. 2,9 ltr./EH

Creteo[®] Repair CC 170

Protecție anticorozivă

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Seviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.