RICCIO

IL FILO SPINATO AD ALTA RESISTENZA

QUALITY GUARANTED · GALVAFORT PROCESS

10 YEARS GUARANTED · GALVAPLAX PROCESS

MADE IN ITALY

Cavatorta

RICCIO

IL FILO SPINATO AD ALTA RESISTENZA

Filo spinato ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato forte, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio a forte zincatura ottenuta mediante l'esclusivo processo **"Galvafort Process"** messo a punto da Cavatorta.
L'impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso agricolo e zootecnico.
Il filo spinato **Riccio** è commercializzato in rotoli da 100, 250 e 500 m, in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore verde).

Ø filo mm	Ø punte mm	L m	distanza punte cm	rotolo kg ca.	L/kg m ca.	rot./pal. n°	paletta kg ca.
1,70	1,50	100	10	5,0	20	96	492
1,70	1,50	250	10	12,5	20	64	812
1,70	1,50	500	10	25,0	20	36	912

RICCIO PVC

Filo spinato ad alta resistenza, con coppia di fili portanti in acciaio zincato, successivamente plasticati per sinterizzazione, attorcigliati tra le punte, anch'esse in acciaio zincato plasticato.
La plastificazione è ottenuta mediante l'esclusivo processo di sinterizzazione **"Galvaplax Process"** messo a punto da Cavatorta.
L'impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale ed agricolo.
Il filo spinato **Riccio PVC** è commercializzato in rotoli da 100 e 250 m, in confezioni antinfortunio provviste di maniglia (confezione colore arancio).

ø filo portante zinc. mm	ø filo portante plast. mm	ø punta zinc. mm	ø punta plast. mm	L m	distanza punte cm	rotolo kg ca.	L/kg m ca.	rot/pal. n°	paletta kg ca.
1,70	2,10	1,50	1,80	100	10	5,5	18,2	96	540
1,70	2,10	1,50	1,80	250	10	13,7	18,2	64	889

proprietà generali (riccio - riccio PVC)	valore riccio	valore riccio PVC	unità di misura	rif. norme
carico max rottura unitario filo portante	1000-1200*	600-800*	N/mm²	-
tipo zincatura	a caldo	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995%	~99,995%	-	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
spessore rivestimento zinco filo portante	~29	~8,5	µm	-
spessore rivestimento zinco punte	~28	~8,5	µm	-
spessore PVC filo portante	-	~0,20	mm	UNI-EN 10218-2
spessore PVC punta	-	~0,15	mm	UNI-EN 10218-2
processo plastificazione	-	sinterizzazione	-	UNI-EN 10245-2
colore	-	verde alpi brillante	-	-
tolleranza Ø filo portante zincato	±0,05	±0,04	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø filo portante plasticato	-	±0,10	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø punte zincato	±0,045	±0,035	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø punte plasticato	-	±0,10	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima dell'attorcigliatura

10 YEARS GUARANTED · FILO D'ACCIAIO · LEGA ZINCO ACCIAIO · ZINCO PURO · PRIMER · PLASTICA · GALVAPLAX PROCESS

QUALITY GUARANTED · FILO D'ACCIAIO · LEGA ZINCO ACCIAIO · ZINCO PURO · GALVAFORT PROCESS

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.

Cavatorta

www.cavatorta.it · offices@cavatorta.it

trafileria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgica abruzzese s.p.a.
uffici amministrativi e commerciali
via repubblica, 58 · 43100 parma
tel. 0521 221411 · fax 0521 221414