

RIO

VATA MINERALA DE STICLA



Cod certificare CE: MW-EN 13162-T1-MU1



SPECIFICATII TEHNICE

Saltele comprimate si rulate din vata minerala de sticla. Saltelele se obtin prin topirea in cuptor a materiilor prime minerale, fibrilizarea topitului prin procedeul TEL, aplicarea prin pulverizare a unui liant si adaugarea de uleiuri minerale pentru protectie impotriva patrunderii prafului si pentru hidrofobizare. Fibrele de sticla rezultate sunt procesate pe linia de productie sub forma de saltele care sunt comprimate si rulate inaintea ambalarii.

APLICATII

Saltelele de vata minerala de sticla se pot utiliza pentru toate tipurile de izolatii termice si fonice supuse unor sarcini mecanice reduse:

- intre si sub capriorii de sarpanita,
- pe plansele podurilor circulabile (sub placare cu lemn, sau similara)
- pe plansele podurilor necirculabile
- pe suprafata interioara a peretilor verticali
- pe peretii structurilor pe lemn

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE:

Saltelele sunt ambalate in pachete invelite in folie de polietilena. Saltelele trebuie transportate si stocate evitând contactul cu apa sau orice alte deteriorari.

AVANTAJE

- izolare termica deosebita (conductivitate termica scazuta)
- siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde
- foarte buna atenuare a zgomotului (coeficient de absorbtie ridicat)
- instalare facila in sarpanite si pereti cu structura din lemn sau metal— produsul este elastic si compresibil
- rezistenta nelimitata in timp in pozitie verticala
- usor de montat, netoxic
- rezistenta scazuta la trecerea vaporilor de apa
- contribuie la protectia mediului inconjurator
- durata lunga de viata si stabilitate in timp a proprietatilor
- nu este agreat de insecte, rozatoare sau paraziti
- neutru din punct de vedere chimic, nu contine materiale corozive
- lucrabilitate usoara - saltelele pot fi taiate usor.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

- Certificat de Conformitate CE 0615-CPD-218676G-M503
- ISO 9001

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRUL	UM	VALOAREA
PROPRIETATI IZOLARE TERMICA		
Coeficientul de conductivitate termica λ_D	W/(m K)	0,042
PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU		
Euroclasa de reactie la foc	-	A1
ALTE PROPRIETATI		
Temperatura maxima de utilizare	°C	200
Factor de rezistenta la umiditate μ MU	-	1

DIMENSIUNI SI AMBALARE

Nume produs	Grosime (mm)	Lungime x latime (mm)	Suprafata (m ² /rola)	Rezistenta termica declarata R _D (m ² .K/W)
Rio 5	50	13000 x 1200	15,60	1,15
Rio 6	60	11000 x 1200	13,20	1,40
Rio 8	80	9000 x 1200	10,80	1,90
Rio 10	100	7500 x 1200	9,00	2,35
Rio 12	120	6000 x 1200	7,20	2,85
Rio 14	140	5000 x 1200	6,00	3,30
Rio 16	160	5000 x 1200	6,00	3,80
Rio 18	180	4000 x 1200	4,80	4,25
Rio 20	200	3500 x 1200	4,20	4,75
Rio Twin 10/5	2 x 50	2 x 7500 x 1200	18,00	2,35
Rio Twin 12/6	2 x 60	2 x 6000 x 1200	14,40	2,85



02.11.2009 . Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicarii specificatiilor tehnice. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica datele.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
 Isover Business Unit
 Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23 Fax: +40(0)021207 57 21
 E-mail: isover@isover.ro; web: www.isover.ro

ISOVER

Partener pentru confortul dumneavoastră