



DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC®

Pentru vopsele și tencuieli decorative structurate

Descriere:

DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC este un produs pe bază de dispersii organice și aditivi speciali, care conferă acestuia proprietăți deosebite privind elasticitatea, aderența, impermeabilitatea la apă și permeabilitatea la vaporii.

Caracteristici:

- constituie o barieră împotriva eflorescenței din suport
- egalizează și reduce gradul de absorbție al suprafăcătorilor minerale
- crește aderența și gradul de protecție a peliculelor de vopsele structurate și tencuieli decorative
- peliculă deosebit de elastică și rezistentă la abraziune
- peliculă permeabilă la vaporii de apă

Utilizare:



Ca strat de fond pentru aplicarea eficientă a vopselelor și tencuielilor decorative structurate, ușurând aplicarea acestora. Se colorează în aceeași nuanță (sau într-o nuanță apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform cartelor DURAZIV, folosind amestecurile standard de coloranți **DURAZIV Colorant superconcentrat** (cartela restrânsă) sau în sistemul de nuanțare POS (cartela extinsă de nuanțe).

Date tehnice:

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
PRODUS LICHID		
Aspect	Pastă vâscoasă, omogenă	vizual
Densitatea relativă	$1,65 \pm 0,05$	SR EN ISO 2811 - 1:2002
Substanțe nevolatile, %	70 ± 2	SR EN ISO 3251:2003
pH	8,0 – 9,0	STAS 8619/1 - 90
PELICULA USCATĂ		
Aspect	Peliculă rugoasă	Vizual
Uscarea aparent completă, ore	4	SR EN ISO 3678:1999

Aplicare

Pregătirea suprafăcătorilor

Suprafăcătorile pe care se aplică produsul trebuie să fie rezistente, curate, uscate și lipsite de substanțe anti-adherente (grăsimi, praf, etc.).



Suprafețele noi se lasă la maturat (să se usuce) timp de minim 7 zile, în cazul termosistemelor, sau minim 28 de zile, în cazul tencuielilor minerale. Apoi se amorsează cu **DURAZIV AMORSA**.

În cazul apariției eflorescenței, se acționează eficient pentru îndepărarea acesteia, înainte de amorsare.

Suprafețele vechi, deja acoperite, care prezintă zone slab aderente sau cu defecte (exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin retencuire. Suprafața reparată se lasă să se usuce timp de 3-4 zile și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi.

Straturile ulterioare de finisare:

- DURAZIV cu KAUICIUC® DP 61 Vopsea decorativă minerală structurată
- DURAZIV cu KAUICIUC® DP 63 Tencuială decorativă minerală granulată
- DURAZIV cu KAUICIUC® DP 65 Tencuială decorativă minerală structurată
- DURAZIV cu KAUICIUC® Vopsea decorativă structurată
- DURAZIV cu KAUICIUC® Tencuială decorativă structurată
- DURAZIV cu KAUICIUC® Tencuială decorativă granulată
- DURAZIV cu KAUICIUC® Tencuială de cuart colorat

Pregătirea produsului

- se aplică ca atare sau cu diluție de max. 10% apă
- produsul se omogenizează înainte de aplicare

Mod de aplicare

- se aplică într-un singur strat, cu rola sau pensula
- temperatura de aplicare (a mediului): min. +10 °C, max. +30 °C
- temperatura suportului: min. + 5 °C, max. +40 °C
- umiditatea suportului: max. 12%
- umiditatea mediului: max. 70%
- curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare

Atenție! Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (ceată, ploaie, ninsoare), sau când există pericol de ploaie sau îngheț, pe vânt puternic sau sub acțiunea directă a razelor solare.

Nu se aplică peste finisări realizate cu produse pe bază de solvent, var sau humă.

Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.

Uscare pentru reacoperire: 24 ore

Consum de material: 250-300 g/m²

Ambalare: găleți de propilenă de 25kg

Depozitare - Transport: În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiației solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5 °C - +30 °C; risc de depreciere prin îngheț

Deșeuri: reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare

Compuși organici volatili (COV):

Subcategorie produs: „Grunduri pentru impregnare”

Valoare limită COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010)

Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 28

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii

S26 - În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

S46 - În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta

S7/47 - Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +5 °C - +30 °C

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș

Produs avizat tehnic pentru construcții.